

PROFI FAXE KALK



Neutralisationswert / Säurebindungsvermögen

in CaO

47%



Zusammensetzung

CaCO₃

85%

MgCO₃

0%



Regenbeständigkeit



unter Plane



bedingt



gut



Vermahlung / Siebdurchgänge

< 3 mm

97%

< 1 mm

70%



Raumgewicht

t/m³

1,20 t/m³



Reaktivität

Prozent

85%