

PROFI KOMBI KALK



Neutralisationswert / Säurebindungsvermögen

in CaO

49%



Zusammensetzung

CaCO₃

70%

MgCO₃

15%



Regenbeständigkeit



unter Plane



bedingt



gut



Vermahlung / Siebdurchgänge

< 3 mm

97%

< 1 mm

70%



Raumgewicht

t/m³

1,28 t/m³



Reaktivität

Prozent

65-70%